

## Materiaal

Polyurethaan-, polyester- en polyetherschuimen zijn zachtschuimen met een open celstructuur.

## Leveringsvorm

<b>Kleur</b>	ETC 15: Polyether wit, ESR 22: Polyester grijs.
<b>Verpakking</b>	op maat gesneden rollen en/of stroken
<b>Type</b>	Zelfklevend en niet zelfklevend
<b>Dikte in mm</b>	van 5 tot 1000
<b>Breedte in mm</b>	van 10 tot 1000

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyether ETC 15
Structuur		open cel
Dichtheid		ca. 22 kg/m <sup>3</sup>
Kleur		wit
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>95 kPa
Rek bij breuk	ISO 1798	>170%
Blijvende vormverandering (50% vervorming)	ISO 1856 A	<6%
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyester ESR 22
Structuur		open cel
Dichtheid		25 – 35 kg/m <sup>3</sup>
Kleur		grijs
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>140 kPa
Rek bij breuk		>200%
Drukweerstand	ISO 3386	3 – 5 kPa
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken.
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren.

## Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

## Verwerking

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad van het band hangt nauw samen met de prestatie-eis.

## Extra informatie

### Bestendigheid



## TN240

### PU Schuimband

- Als vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden en als afdichting, gecompriemd tussen bekistingen en vloerplaten (lekwater)
- Akoestische absorptie/vulling in profielen en suskasten
- Tocht dichting

### Productvoordelen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

	ETC15 ESR22	
Zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren.	+ / ++	+ / ++
. 10 uur zoy of base	+ / ++	
Minerale olie	+	+
Dieselolie	0	+
Paraffine	+	++
Benzine	0	+
Aceton	0	0
DMF	-	-
Ethanol	0	0
MEK	0	0
Tolueen	0	0
Trichloorethyleen	-	+ / 0
Methyleenchloride	-	-

### Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V .  
 Vlietskade 1032  
 4241 WC Arkel  
 Nederland  
 T: +31 (0)183 568019  
 F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com  
 www.tremco-illbruck.nl