



# Super Quickfix

## CYANOACRYLAATLIJM

### VOORDELEN

- Snelle lijm

### PRODUCT

Super Quickfix is een lijm op basis van cyano-acrylaat voor snelle verlijmingen op diverse materialen.

### HECHTING

Super Quickfix heeft een uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals synthetische materialen, rubber, EPDM en hard PVC. Voorts goede hechting op metalen en leder. Geen of slechte hechting op hout en keramische materialen.

### VERWERKING

Breng de lijm éézijdig aan in een dunne laag (hoe dunner de lijmfilm, hoe sterker de verbinding) en voeg de lijmdeelen onmiddellijk samen. Houd de verbinding onder druk totdat voldoende initiële hechting is bereikt.

**Voor metalen** 30-60 seconden

**Voor rubber** 2-10 seconden

**Voor synthetische materialen** 5-30 seconden

### OPSLAG EN STABILITEIT

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en bij temperaturen beneden +10°C. Bewaren in de koelkast is aan te bevelen.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewercs.com](http://bostiksds.thewercs.com) verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
<b>Consistentie</b>	dun vloeibaar
<b>Viscositeit</b>	20-40 Pa.s (Brookfield 20°C)
<b>Type</b>	ethyl ester
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,05 gr/ml (bij 20°C)
<b>Vlampunt</b>	+87°C
<b>Initiële sterkte wordt bereikt</b>	
<b>Op aluminium</b>	30-60 seconden
<b>Op rubber</b>	2-10 seconden
<b>Op hard PVC</b>	5-30 seconden
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	ca. +80°C
<b>Verwekingspunt</b>	+160°C tot +170°C
<b>Verdunnen</b>	niet mogelijk
<b>Artikelnummer</b>	30162231
<b>EAN code</b>	8713572020599
<b>Kleur</b>	transparant
<b>Verpakking</b>	20 ml flacon
<b>Verpakt per</b>	20

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.